

潜伏性固化剂 H-484 与促进剂 H-493 的使用配方表

产品编号: **HS-HA-019** 中文名称: **潜伏性固化剂、促进剂**

单组份环氧树脂高温胶的建议配方如下:

1. 环氧树脂 E-51: 44.9 克
2. 潜伏性固化剂 H-484: 4.49 克 (我司代理产品)
3. 固化促进剂 H-493: 3.5 克 (我司代理产品)
4. 气相白碳黑: 0.1 克
5. 400 目硅粉: 30.3 克
6. 滑石粉: 12.57 克
7. 黑色膏: 1.82 克
8. 澎润土: 1.72 克
9. 苯甲醇: 0.5 克
10. 消泡剂: 0.1 克

配制过程:

1. 将树脂加热到 50-60 度
2. 依次加入 4. 5. 6. 7. 8. 9. 2. 3 搅拌均匀
3. 上三辊机研磨 1-2 次, 即可
4. 贮存条件: 25 度以下 3 个月, 密封保存
5. 固化条件: 120 度/0.5 小时 或 150 度/3-10 分钟